

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01906

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001342

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Строительная, д. 2. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 84/2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01, факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01, факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ», выпускаемая по ТУ 5767-001-66959951-2010, при нанесении поверх системы грунтов из грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и грунтовки адгезионной «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложениями № 0000886 № 0000887. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6700

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-11/04-2016, № С-12/04-2016, № С-13/04-2016 от 18.04.2016 г., № С-17/04-2016, № С-18/04-2016, № С-19/04-2016 от 19.04.2016 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Акт о результатах анализа состояния производства № 020/ОС-16 от 17.03.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5767-001-66959951-2010, ТУ 2316-013-66959951-2011, эксплуатационная документация на огнезащитную штукатурку «НЕОСПРЕЙ» и грунтовку адгезионную «Феникс Контакт».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2016 по 20.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.01906

(обязательная сертификация)

№ 0000886

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - грунтовка адгезионная «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), нанесенная с расходом не менее 150 г/м.кв. (без учета потерь); - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 16,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 6,4 кг/м.кв. без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 3 (третью) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 90 минут).
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - грунтовка адгезионная «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), нанесенная с расходом не менее 150 г/м.кв. (без учета потерь); - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 30,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 12,0 кг/м.кв. без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1 (первую) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 150 минут).
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - грунтовка адгезионная «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), нанесенная с расходом не менее 150 г/м.кв. (без учета потерь); - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 49,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 19,6 кг/м.кв. без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1 (первую) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 240 минут).



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.П.
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ34.В.01906

(обязательная сертификация)

№ 0000887

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - грунтовка адгезионная «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), нанесенная с расходом не менее 150 г/м.кв. (без учета потерь); - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 13,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 5,2 кг/м.кв. без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 2,4 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 60 минут.
п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - грунтовка адгезионная «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), нанесенная с расходом не менее 150 г/м.кв. (без учета потерь); - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 13,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 5,2 кг/м.кв. без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 10,8 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 150 минут.
п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - грунтовка адгезионная «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), нанесенная с расходом не менее 150 г/м.кв. (без учета потерь); - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 24,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 9,6 кг/м.кв. без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 10,8 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 240 минут.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.А. Тарунгаев
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунгаев
инициал, фамилия

И.А. Поединцев
инициал, фамилия